Zakład Przetwórstwa Kruszyw MARGO
Zakład w Maniowie, 55-081 Mietków
NIP: 899-001-82-03
tel. +48 71 316 82 44 fax. +48 71 316 90 22

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ
PIASKI I ŻWIRY SUSZONE KWARCOWE

Data: 23.03.2013

Certyfikat: Ocena zgodności w systemie 4 bez udziału strony trzeciej

PARAMETRY ASORTYMENTU		**OPIS GRUPY UZIARNIENIA**							
Zgodność z normami:		PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy							
UZIARNIENIE KRUSZYWA		**0,2/0,8**	**0,3/1,0**	**0,8/1,4**	**1/3**	**3/5**	**4/8**	**2/8**	
Wskaźnik Płaskości	FI	-	-	-	-	FI_{15}	FI_{15}	FI_{15}	
Gęstość ziarn	Mg / m^3	p_a 2,65 p_{rd} 2,60 p_{sad} 2,62	p_a 2,65 p_{rd} 2,60 p_{sad} 2,62	p_a 2,66 p_{rd} 2,59 p_{sad} 2,62	p_a 2,65 p_{rd} 2,54 p_{sad} 2,58	p_a 2,64 p_{rd} 2,54 p_{sad} 2,58	p_a 2,65 p_{rd} 2,60 p_{sad} 2,62	p_a 2,65 p_{rd} 2,58 p_{sad} 2,61	
Kategoria uziarnienia	-	2D -100 1,4D- 95-100 D -80-100 d -0-15	2D -100 1,4D- 99-100 D -85-100 d -0-15	2D -100 1,4D - 90-100 D -85-90 d -0-20 0,5d - 0-5	2D -100 1,4D - 100 D -100 d -0-10 0,5d - 0-5	2D -100 1,4D - 100 D -90-100 d -0-10 0,5d - 0-5	2D -100 1,4D - 100 D -90-100 d -0-10 0,5d - 0-5	2D -100 1,4D - 100 D -90-100 d -0-10 0,5d - 0-5	
Zawartość pyłów	kategoria	kategoria 1	kategoria 1	kategoria 1	kategoria 1	kategoria 1	kategoria 1	kategoria 1	
Jakość pyłów	MB_F	MB_F10	MB_F10				MB_F10	MB_F10	
Nasiąkliwość	$WA_{24}1$ $WA_{24}2$	$WA_{24}0,6$	$WA_{24}0,6$	$WA_{24}0,6$	$WA_{24}0,6$	0-4 $WA_{24}1,1$ 4-16 $WA_{24}0,7$	4-16 $WA_{24}0,7$	0-4 $WA_{24}1,1$ 4-16 $WA_{24}0,7$	
Mrozoodporność	F			F_1	F_1	F_1	F_1	F_1	
Zawartość siarczanu rozpuszczalnego w kwasie	AS	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$	
Całkowita zawartość siarki	% podział mas	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
Trwałość a reaktywność alkaiczno-krzemionkowa	Stopień	0	0	0	0	0	0	0	
Twardość wg Mohs'a	stopień	7	7	7	7	7	7	7	
Wilgotność po procesie suszenia	%	< 0,2 %	< 0,2 %	< 0,2 %	< 0,2 %	< 0,2 %	< 0,2 %	< 0,2 %	
Gęstość nasypowa o wilgotności naturalnej w stanie: a) luźnym b) utrzęsionym	T / m^3	a) 1,48 b) 1,52	a) 1,48 b) 1,52	a) 1,48 b) 1,52	a) 1,48 b) 1,52	a) 1,48 b) 1,52	a) 1,48 b) 1,52	a) 1,48 b) 1,52	